

Sikasil®-P Marine

Mastic silicone universel pour joint d'étanchéité

Propriétés

Base Chimique		Silicone monocomposant (neutre)
Couleur	Cartouche Tube	Translucide, Blanc Translucide, Blanc, Noir
Densité à l'état frais (DIN 53479)		1,50 kg/l environ
Mode de polymérisation		A l'humidité ambiante
Temps de formation de peau*		30 min environ
Vitesse de polymérisation*		2,0 mm /24h
Module à 100%		0,43 Mpa
Capacité d'accommodation des mouvements		25%
Dureté Shore A		29 après 28 jours
Température de service		-50°C à +150°C
Température d'application		+5°C à +35°C
Durée de conservation (Stockage entre 5°C et 25°C)	Cartouche Tube	18 mois 24 mois
<i>Dans les emballages d'origine fermés</i>		

*à 23°C/ 50% HR.

Description

Le Sikasil®-P Marine est un silicone neutre qui durcit sous l'action de l'humidité ambiante pour former un élastomère durable.

Le Sikasil®-P Marine est adapté pour la réalisation de joints souples sur une variété de supports tels que le verre, les métaux, le bois, la céramique et le verre organique.

Avantages

- Sans solvant
- 100% de polymère de silicone
- Excellente résistance aux UV
- Fongicide
- Faible odeur

Mode de polymérisation

Le Sikasil®-P Marine polymérise sous l'action de l'humidité de l'air. Lorsque la température s'abaisse, la quantité d'eau contenue dans l'air diminue ce qui a pour conséquence de ralentir la réaction de durcissement.

Industry



Méthode d'application

Les surfaces doivent être propres, saines, dégraissées et débarrassées de toutes parties non adhérentes.

Dans certains cas la préparation de surface sera complétée par l'application d'un agent d'adhérence ou d'un primaire (nous consulter).

Application du produit

Le Sikasil®-P Marine est mis en œuvre au moyen de pistolets manuels ou pneumatiques pour produit monocomposant : (commercialisés par Sika).

Le Sikasil®-P Marine doit être appliqué à une température comprise entre +5°C et +40°C.

Conditionnement

Cartouche	300 ml
Tube	85 ml

Nettoyage

Les résidus du Sikasil®-P Marine non polymérisés peuvent être nettoyés avec le Sika® Remover-208.

Une fois durci, le produit ne peut être enlevé que mécaniquement.

Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectuée immédiatement à l'aide des lingettes Sika® Clean ou d'un savon adapté. Ne pas utiliser de solvants!

Documentation

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité

Limites d'application

Le Sikasil®-P Marine n'est pas recommandé pour les supports poreux tels que le béton, la pierre, le marbre et le granit.

Ne pas utiliser le Sikasil®-P Marine sur des supports bitumineux, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou de l'EPDM ou sur des matériaux pouvant contenir des huiles, des plastifiants ou des solvants.

Le Sikasil®-P Marine n'est pas recommandé pour l'utilisation de joints immergés, en contrainte ou soumis à l'abrasion.

Protéger le joint de l'eau au moins deux heures après l'application.

Valeurs

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

Important

Pour plus d'informations concernant le transport, la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr

Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus d'informations :
www.sika.fr

Sika France S.A
BU Industry
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
Tel. : 01 49 92 80 33
Fax.: 01 49 92 80 97

Siège Social
101 rue de Tolbiac
75654 Paris Cédex 13

